

Isola Isobas YAM 2000

Underlagstäckning för tätskikt på trätak

Beskrivning:

Isola Isobas används som underlag till asfaltbaserade tätskikt. Produkten består av en värmotålig och formstabil glasfiberstomme som är impregnerad och belagd med bitumen, över- och undersidan är belagd med en specialsand. Uppbyggnaden gör Isobas mindre känslig för temperaturväxlingar. Den har klisterkant för att förbättra skarvtätheten.

Användningsområde:

Isola Isobas ska användas på fasta trätak under självklistrande tätskikt, (inte läktade tak). Genom att Isobas är mycket värmotålig och formstabil används den också under svetsbara tätskiktsmattor.

Lagring:

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer lägre än +5 °C förvaras rullar minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggning. Rullarna bör tas ut efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.

Godkännande och garantier



Montering:

Isobas ska monteras på trätak (råspont, plywood osv.). Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus.

Produkten kan monteras på nya tak eller på tak med gammal papptäckning. Ojämnheter i gammal täckning skärs upp och spikas jämt. Isola Isoklister skall alltid användas i tvärskarvar och Isola takfogmassa vid detaljer. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 25 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Isola Fugemasse 310ml
Fotplåtsremsa YEP2500 Isostark
Isosteel 0,33x12m



Isola Isobas YAM 2000⁵²⁴⁰²³

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	1000	mm
Längd	10500	mm
Vikt (prenhet)	21000	g
Material	Asfalt	-
Vikt pr. m2	2000	g

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	F
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vattentäthet, efter åldring	EN 13859-1	-	W1
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	N/50 mm	650 ± 20 %
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	N/50 mm	450 ± 20 %
Draghållfasthet efter åldring längdriktning	EN 13859-1	N/50 mm	650 ± 50 %
Draghållfasthet efter åldring tvärriktning	EN 13859-1	N/50 mm	450 ± 50 %
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	2,5 ± 0,5
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	2,5 ± 0,5
Brottöjning efter åldring MD	EN 13859-1	%	2,5 ± 1,3
Brottöjning efter åldring CMD	EN 13859-1	%	2,5 ± 1,3
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	50 ± 20 %
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	50 ± 20 %
Köldflexibilitet	EN 1109	°C	-10

