

Isotekk 5500 SEP

Exponerad tätskiktsmatta av SBS modifierad bitumen

Beskrivning:

Isola Isotekk 5500 består av en kraftig polyesterstomme i kombination med flexibel SBS modifierad bitumen. Ovansidan har en skyddsbeläggning av krossat skiffer och undersidan har en lättsmält polypropenfolie. Svetskanten har markerad hjälplinje för rätt placering av infästningar. Tätskiktsslag TKY-A/B-0234 Uppfyller brandklass BROOF (t2) enligt EN 1187 på alla underlag utom EPS/XPS. Isotekk 5500 svarar till kraven enligt AMA Hus JSE.1. Isola Isotekk 5500 kan även levereras i anpassade längder för speciella projekt.

Användningsområde:

Isola Isotekk 5500 är en exponerad tätskiktsmatta till både branta och låglutande tak, speciellt lämplig till stora industritak. Produkten är avsedd för enlagstäckning men kan även användas som övre lag i tvålagstäckningar till både nyproduktion och omläggningar. Isola Isotekk 5500 kan monteras på både fasta och mjuka underlag på alla normalt förekommande underlag som isolering i varma kompakta tak, på brädriven betong samt alla typer av träbaserade underlag i luftade takkonstruktioner. Produkten kan också monteras direkt på existerande asfalttätskikt. Vid montering direkt på PVC folie måste en migrationsspär användas.

Lagring:

Isola Isotekk 5500 ska lastas och lagras stående. Pallar kan staplas max två i höjd då med en bärande skiva mellan pallarna

Godkännande och garantier



Montering:

Isola Isotekk 5500 kan monteras på flera sätt. Löst utlagd, mekanisk infäst och skarvsvetsad. Strängsvetsad mot fasta underlag och skarvsvetsad eller helsvetsad mot primat underlag. Mekanisk infästning och skarvsvetsning är den vanligaste metoden. Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Rätt typ av fästdon, storlek och antal fästpunkter ska alltid beräknas för det individuella projektet med hänsyn till vindlast mm. Till Isotekk 5500 finns speciellt anpassade tillbehör för att säkerställa en hållbar taklösning av bästa kvalitet.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Isola Bitumen Primer 20L
Isola 40 mm treskrue m. skive
Underlag Brännrims 0,25x30m
Møneprofil Luftr
Takprimer
Se flera tillbehör på www.isola.se

Isotekk 5500 SEP

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	4,2	mm
Bredd	1000	mm
Längd	8000/5000	mm
Vikt (prenhet)	44000/27500	g
Vikt pr. m2	5500	g

Varunummer	Längd	Färg
521514	5000 mm	Svart
521513	8000 mm	Svart
521501	8000 mm	Grå
521529	8000 mm	Vit

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Sd-värde	-	m	430
Brottöjning MD	EN: 12311:1	%	40±10%
Brottöjning CMD	EN: 12311:1	%	45±10%
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Köldflexibilitet	EN:1109-1	°C	-20
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Rivstyrka, längdriktning	EN-12310-1	N	550±20%
Rivstyrka, tvärriktning	EN-12310-1	N	550±20%
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN-1110	mm at 90 °C	0
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Draghållfasthet, längdriktning	EN-12311-1	N/50 mm	800±20%
Draghållfasthet, tvärriktning	EN-12311-1	N/50 mm	800±20%
Vattentäthet	EN-1928	-	Godkänd

