

KC-2 Tejp

Vindskyddstejp

Beskrivning:

KC-2 Tejp består av en komposit av filt/plastfilm med fästmedel av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av ett silikonpapper som dras bort när tejpens ska fästas. Tejpens är flexibel, rivfast och har spricköverbyggande egenskaper. KC-2 är diffusionsöppen och har en översida som kan övertäckas med cementputs. Produkten är dimensionsstabil mot fukt och fäster bra på ytor med temperaturer ner mot -10 °C.



Användningsområde:

KC-2 används för försegling och vindtätning av skarvar och övergångar mot betong, mur och puts utvändigt på den kalla sidan av konstruktionen. Aktuella användningsområden är försegling av dörr- och fönsterfogar, försegling av skarvar i betongelement samt tätning av övergångar mellan vägg och grundmur/fundament och vägg och golv.

Lagring:

Isola KC-tejp ska förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

Montering:

KC-2 tejp kan användas på överytor med temperaturer ner till - 10 °C, förutsatt att produkten är lagrad i rumstemperatur. Tejpens fäster bra till trä, metall, plast, mur och betong. Folien som skyddar klisterämnet är delat i två delar för enkelt och säkert montage. OBS: Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel. Sugande underlag ska alltid först förseglas/portätas med Isola Tejp Primer.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Godkännande och garantier



KC-2 Tejp

Produktdata		Värde	Beteckning
Material	3 lags filt/filmkomposit och modifierad akrylklisterämne		-
Tjocklek	0,33		mm
Vikt pr. m2	380		g

Varunummer		Delad skyddsfolie	Bredd
537271	50/85		135 mm
537270	15/60		75 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	-	m	<2
Draghållfasthet, längdriktning	-	N/50 mm	85
Draghållfasthet, tvärriktning	-	N/50 mm	55
Brottöjning MD	-	%	130
Brottöjning CMD	-	%	200

