

Asfaltblock SBS

Till helklistring av SBS modifierade membraner och tätskikt

Beskrivning:

Isola asfaltblock är polymermodifierad bitumen som är utvecklad för, och användas till helklistring av asfaltbaserade tätskikt, membraner och isoleringsblock. Asfalten är inte oxiderad och har en låg smältpunkt som säkerställer en säker och snabb utläggning vid användning.



Användningsområde:

Asfalten värms upp i gryta som är avsedd för ändamålet, och används till klistring av asfalttätskikt och membraner (gryttäckning). Kan också användas för montering av PIR och Foamglas (Cellglasglasisolering). Isola asfaltblock levereras i block à 25 kg med 40 st pr. pall. Åtgång: ca 2kg/m² (per lag).

Lagring:

Isola Asfaltblock får inte utsättas för direkt solljus under lagring.

Montering:

Underlaget ska vara torrt och måste alltid kontrolleras före start mot sprickor och likn. så att asfalten inte kan rinna/droppa okontrollerat. Asfalten värms upp i godkänd asfaltgryta till en temperatur av 160°C ± 10°C. Temperaturer över 170 °C bör undvikas. Vid klistring på betongdäck måste betongen alltid primas med Isola Bitumenprimer före användning. Asfalten tappas från grytan över i kannor som är avsedda för ändamålet. Asfalten hålls sedan ut. Bör inte användas på underlag där temperaturen understiger 0° C. Se vidare montering av helklistrad membran under klebmembran 200/300

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Klebmembran 1x15 m

Godkännande och garantier



Asfaltblokk SBS⁵⁵⁰²⁹⁴

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	280	mm
Längd	550	mm
Höjd	180	mm
Monteringstemperatur	160±10	°C
Vikt (prenhet)	25000	g

