

KC-20-tejp

Ångspärrstejp

Beskrivning :

Isola KC-20-tejp består av en komposit av filt/plastfilm med fästmedel av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av ett silikonpapper som dras bort när tejpens ska fästas. Tejpens är flexibel, rivfast och har spricköverbryggande egenskaper.

KC-20 är ångtät och ytan kan täckas med cementputs. Produkten är dimensionsstabil för fukt och fäster på ytor med en temperatur på ned mot 0 °C. Tejpens har god vidhäftning mot betong, flexibla vindspärrar, gips- och träfiberplattor, trä m.m.

För att förenkla monteringen har tejpens limfält en tvådelad skyddsfolie.

KC-20 ångspärrstejp förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden energieffektiv och fuktsäker.

Användningsområde :

Används för försegling och vindsättning av skarvar och övergångar mot betong, murbruk och puts på den varma sidan av konstruktionen. Låmpliga användningsområden är försegling av skarvar i betongelement samt försegling av övergångar mellan vägg/golv och vägg/innertak.

Lagring :

Isola KC-20 ångspärrstejp förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C

Tillbehör :

Isola Tape Primer



Montering :

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel. Sugande underlag ska alltid först förseglas/portätas med Isola Tejp-primer.

KC-20 ångspärrstejp kan användas på ytor ner mot 0 grader C, förutsatt att produkten förvarats i rumstemperatur. Folien som skyddar fästmedlet är tvådelad, vilket gör monteringen enkel och säker.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

AirGuard Sd5.Dampb. 2,80x 25m
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
AirGuard Sd5

Godkännande och garantier



KC-20-tejp⁵³⁷²⁷⁵

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	135	mm
Längd	25000	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Fäster till	-	-	Trä, Cementbaserade plattor, Betong, puts, mur, Metall, PE/Byggfolier
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	-	m	>20
Draghållfasthet, längdriktning	-	N/50 mm	85
Draghållfasthet, tvärriktning	-	N/50 mm	55
Brottöjning MD	-	%	130
Brottöjning CMD	-	%	200

