

Asfaltblokk

Til helklebing av asfalt takbelegg

Beskrivning :

Isola Asfaltblokk består av polymermodifisert bitumen med tillsatser som gjør den spesielt lämplig for helklistring av tåtskiktsprodukter på tak, inbyggda tåtskikt eller isoleringsblock. Produktens arbetstemperatur är upp till 70 grader lägre jämfört med oxiderad bitumen.



Användningsområde :

Helklistring av tåtskiktmatta på primat betongdäck. Helklistring/sammanklistring av flera lager av tåtskiktsmattor. Det behöver användas särskilt anpassade tåtskiktsmattor som är avsedda för detta ändamål. Helklistring av cellglasisolering (tex. foamglas). Arbetsmiljö-säkerhet/Skyddsutrustning måste användas. Skyddshandskar, skyddsglasögon/visir, skyddskläder, skyddsskor. Läs även produktens säkerhetsdatablad före användning.

Lagring :

Isola Asfaltblokk må ikke utsettes for direkte sollys under lagring.

Godkännande och garantier

Montering :

Underlaget måste alltid kontrolleras noggrant före start vad gäller sprickor och fogar så att asfalten inte kan rinna iväg/droppa okontrollerat. Värm upp blocken i en godkänd asfaltgryta till en temperatur mellan $160^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$. Bitumenmassan tappas i skopor/eller i godkänd kanna för ändamålet, töms och stryks ut. Därefter klistras ytskiktet av tåtskiktsmatta i den varma bitumenmassan. Det bör rullas med tryck så att en helklistring uppnås. Bör inte användas vid temperaturer under -10°C .

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Isonorm 1 x 15 M



Asfaltblock₅₅₀₂₇₉

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	320	mm
Längd	480	mm
Enheter	0,12	stk
Material	Asfalt	-
Höjd	110	mm
Monteringstemperatur	160 ± 10	°C
Vikt (pr enhet)	17000	g

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Flammepunkt	-	°C	250
Fraass test	EN 12593	°C	≤-12
Forbruk	-	-	Ca 2kg/m ² (pr. lag)
Viskositet	EN 13702	-	180 -- 250 ved 160 °C

