

# Tyvek® tejp

## Vindspärr-tejp

### Beskrivning :

Tejpen består av ett spunnet Tyvek®-membran med lim av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av en folie som rivs bort när tejpens ska fästas. Tejpen är diffusionsöppen, mycket åldersbeständig och har god vidhäftningsförmåga.

Produkten är dimensionsstabil, tål fukt och fäster på ytor med temperaturer på ned mot -10 °C. Tejpen fäster bra mot Tyvek®-vindspärrar som är spunna i ett skikt, GU-gips- och träfiberskivor, trä, metall etc.

För att förenkla monteringen finns tejpens i olika bredder och med klisterfält med delad skyddsfolie. Tejpen är styv och kan enkelt rivas av för hand efter att skyddsfolien tagits bort.

Tyvek® förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden

### Användningsområde :

Används som tillbehör till Tyvek®

och AirGuard®-produkter i samband med tätning av överlappningar, detaljer och anslutningar till andra byggnadsmaterial. Tejpen kan också användas för att försegla skarvar mellan gipsskivor och porösa träfiberskivor o.dyl.

### Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

### Tillbehör :

Isola Tape Primer

energieffektiv och fuktsäker.



### Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling bör skarvarna och de detaljer som ska förseglas ligga slätt och plant och det får inte förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm och kemikalier som kan påverka vidhäftningsförmågan. Vid tätning av överlappningar, skivskarvar och anslutningar ska tejpens bredd fördelas så att lika stor del läggs på vardera sida av skarven. Vid försegling av detaljer är rekommendationen att använda tejp med delad skyddsfolie.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör till :

Isola Tyvek® Soft Xtra  
Isola FireCurb Soft 1,90x50m  
Airguard Sd5  
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m  
Soft Rims

### Godkännningar och garantier



# Tyvek® tejp

Varunummer	Bredd
537214	60 mm
537212	75 mm
537215	100 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brottöjning	DIN EN 14410	%	12
Draghållfasthet	-	N/25mm	52
Heftefasthet	-	-	>25 N/25mm
Temperaturbeständighet	-	°C	-40 °C til +80 °C

